

RECKLI Chemiewerkstoff GmbH

P.O.Box 10 13 29, 44603 Herne

Eschstr.30, 44629 Herne, Germany

Telefon +49 (0) 2323/17 06 0

Telefax +49 (0) 2323/17 06 50

E-mail:info@reckli.de

Internet: <http://www.reckli.de>

BG – гр.София, ж.к Дружба 2, ул.Обиколна, бл.519, до вход А тел. 0888 00 49 64 E-mail:reckli.bg@abv.bg

Помощ за работа с NAWTONE Stain NWRT 91

(имайте в предвид също така и техническата спецификация за NAWTONE Stain NWRT 91)

За постигане на най-добри резултати, моля прочетете тази инструкция преди да ползвате продукта.

Подготовка за работа

Уверете се, че стените, зидарията или бетона, ако са третирани с различни химикали, то те са неутрализирани. Проверете за структурната цялост и здравина на повърхността която ще обработвате. Бъдете сигурни, че повърхността е с неутрално рН, защото в противен случай всички гаранции ще отпаднат. Алкалните основи и соли трябва да бъдат неутрализирани преди работа със съответния материал в зависимост от типа на третираната повърхност. Повърхностите трябва да са сухи и чисти от субстанции които могат да попречат на сцеплението и проникването на стейнинга.

Работата с NAWTONE Stain NWRT 91 е възможна при температури между + 5° С и + 40° С.

Смесване

Основни познания по теория на цветовете биха Ви помогнали при смесването на NAWTON стейнинг, но при всички случаи най-добри резултати се постигат чрез проба.

Този продукт е произведен на водна основа и се разрежда и смесва с вода. Никога не го използвайте в концентриран вид както Ви е доставен. Разбъркайте оригиналния материал добре и след това добавете вода. Водата служи като субстрат и дава възможност на стейнинга да проникне в основата. Всяко отделно покритие трябва да е с еднакъв вискозитет и интензивност на цвета. Колкото е по-разредена сместа, толкова резултатът ще е по-добър. Като цяло, ефектът от нанесени два по-редки слоя е по-добър отколкото от един по-гъст. Колкото е по-разредена е сместа, толкова по-лесно и бързо се работи с нея, има по-естетичен вид и по-добра устойчивост.

За постигане на желаните цветови нюанси, постепенно увеличавайте количеството добавяна вода до постигането на колкото е възможно по-разредена смес и получаване на правилния интензитет на цвета. Нашата таблица за цветовете дава необвързващи насоки за процента разреждане с вода.

Нанасяне

NAWTONE Stain NWRT 91 може да се нанася на ръка с четка, мече или гъба или да се пръска с бояджийски пистолет или машина.

Пробна повърхност

Препоръчваме Ви, преди цялостната обработка на повърхността, да изпробвате сместа на някое по-малко видно място на обекта. Дайте достатъчно време на пробата да изсъхне, защото само тогава може да се определи крайния цветови нюанс.

Изсъхване

След окончателното изсъхване на покритието (около 12 часа в зависимост от температурата и проветривостта) проверете за неговата еднородност. Ако е необходимо, поправете съответната област.