

RECKLI Chemiewerkstoff GmbH

P.O.Box 10 13 29, 44603 Herne

Eschstr.30, 44629 Herne, Germany

Telefon +49 (0) 2323/17 06 0

Telefax +49 (0) 2323/17 06 50

E-mail: info@reckli.de

Internet: <http://www.reckli.de>

BG – гр.София, ул.Родопски извор, бл.233, тел. 0877 00 49 64 E-mail: reckli.bg@abv.bg, www.peta2000.com

Продукт 04136...

RECKLI® – CR Type PV

Техническа спецификация и упътване за работа

RECKLI CR Type PV е воднист повърхностен забавител за бетон, за изработката на мити бетони по позитивен способ. Предлагат се следните 11 вида с различна дълбочина на измиване:

Reckli CR Type PV	Цвят	Големина на инертните добавки	Дълбочина на измиване (експозиция)
PV/Mikro	турско син	0 - 3 мм	ок. 0,2 мм
PV/01	син	0 – 4/8 мм	ок. 0,5 мм
PV /02	кафяв	2 – 4/8 мм	ок. 1,0 мм
PV /10	зелен	4 – 8/10 мм	ок. 2,0 мм
PV /25	жълт	6 – 8/10 мм	ок. 2,5 мм
PV/ 50	червен	8 – 16 мм	ок. 3,0 мм
PV /80	сив	8 – 16 мм	ок. 4,0 мм
PV /100	жълт (горчица)	12 – 16 мм	ок. 5,0 мм
PV /130	бял	12 – 16 мм	ок. 5,5 мм
PV /200	оранжев	18 – 25 мм	ок. 6,5мм
PV /300	виолетов	18 – 25 мм	ок. 7,0 мм

Дълбочината на измиване е приблизителна и зависи от вида на цимента, водоциментното съотношение, големината на инертните добавки и количеството на финните добавки. Ние ще Ви помогнем при определянето на подходящия тип.

RECKLI CR Type PV не съдържа разтворители. Той е подобен на разтворите на водна основа използвани за почистване на бетоновози.

Области на приложение

RECKLI CR Type PV е приложим при изработката на най-различни бетонни повърхности с мит бетон по позитивен способ като например: палисади, бетонни блокчета за настилка, платна, кашпи, повърхности с видим бетон, замазки и др.

Принцип на действие

Активната съставка на RECKLI CR Type PV прониква на съответната дълбочина в зависимост от избрания тип и предотвратява втвърдяването му в тази област, като по този начин неутвърдения бетон може да се измие в период от един до три дни. RECKLI CR Type PV трябва да се адаптира към типа използван цимент и към другите параметри влияещи върху дълбочината на експозицията (температура, циркулация на въздуха, влажност и др.).

Начин на полагане

Преди всяка употреба, варела с RECKLI CR Type PV трябва добре да се разбърка. След полагането и загладането на бетона и след изпаряването на евентуално отделената се вода върху него, се нанася равномерно едно добро покритие от RECKLI CR Type PV върху все още абсолютно пресния бетон. Най – удачно за това е ръчен пулверизатор или пръскачка. При използването на бояджийски пистолет или силна пръскачка, налягането трябва да е колкото се може по-слабо. Измиването се извършва с водоструйка или силна струя вода след като бетона се втвърди от 1 до 3 дена след полагането му.

Технически данни

Воднист, несъдържащ разтворители готов за употреба повърхностен позитивен забавител за бетон с различен цвят в зависимост от типа (дълбочината на експозицията). Негорим с плътност от 1 г/м³. Със стойност на рН 3 ±0,5.

Разход

В зависимост от приложението около 200 г/м².

Опаковка

18 литров варел

Съхранение

В хладно и добре проветриво място с температура до + 35°C. Да се пази от замръзване.

Трайност

12 месеца от датата на производство в оригинална неотворена опаковка.

Съвети за безопасност

Кожата и очите трябва да бъдат защитени. Моля прочетете информационния лист за безопасност. Тази брошура е предназначена да служи само като производствено указание. В нея не са описани всички начини и възможности за употреба на материала. Препоръчваме, при използването на други методи за работа, предварително да експериментирате.