



ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ

KEIM CONCRETAL®-FIXATIV

1. ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

KEIM Concretal-Fixativ е грундиращо средство и разредител на силикатна основа, разработено за бетонна основа. Състои се от комбинация свързващи: течно каливо стъкло, зол силикат и органични добавки.

2, ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

KEIM Concretal-Fixativ се използва като разредител или грунд за материали на силикатна основа в системата за защита на бетон KEIM Concretal : KEIM Concretal-W, KEIM Concretal-Lasur, KEIM Concretal-Black, KEIM Contact-Plus/KEIM Contact-Plus-Grob.

С помощта на KEIM Concretal-Fixativ може да се регулира и намалява абсорбиращата способност на силно абсорбиращи минерални основи.

3. СВОЙСТВА НА ПРОДУКТА

- Влиза в процес на силикатизация с основата.
- Устойчив на атмосферни въздействия
- Паропропусклив
- Негорим
- Устойчив на UV лъчи.
- възпрепятства образуването на плесен и гъбички
- Устойчив на отработени промишлени газове
- устойчив на разтворители
- екологичен

Технически показатели (неразреден материал)

Плътност: 1,0 – 1,1 г/см³

pH: около 11

цвят: млечнобял

4. Инструкция за употреба.

Основата трябва да е стабилна, чиста и свободна от прах, масла и други вещества възпрепятстващи адхезията. Дефектите да се отремонтират с използване на материали за ремонт на бетон KEIM Concretal.

Използване:

Като грунд при силно абсорбиращи основи да се нанесе неразреден KEIM Concretal-Fixativ с помощта на четка.

Като разредител на материали: KEIM Concretal-W, KEIM Concretal-Lasur, Concretal-Black.

KEIM Concretal-W: За грундиращ слой в зависимост от абсорбиращата способност на основата препоръчваме силно разреден KEIM Concretal-W с KEIM Concretal-Fixativ примерно в съотношение 1 към 5 или повече в зависимост от желаните ефект. За финален слой да се използва неразреден или слабо разреден KEIM Concretal-W.

KEIM Concretal-Lasur: За грундиращ слой в зависимост от абсорбиращата способност на основата препоръчваме силно разреден KEIM Concretal Lasur с KEIM Concretal-Fixativ примерно в съотношение 1 към 8 или повече в зависимост от желаните ефект. За финален слой да се използва неразреден или слабо разреден KEIM Concretal Lasur.

При оцветяващи художествени покрития: KEIM Concretal-Lasur може да се разрежда в произволно съотношение с KEIM Concretal Fixativ в съответствие с желаните оцветяващ ефект, както при грундиране, така и за финален слой.

Допълнителна информация за разреждане и използване на KEIM Concretal-W и KEIM Concretal-Lasur се съдържа в съответното им техническо описание.

Условия за нанасяне:

Околната температура и тази на основата трябва да бъде: от +5 °C до 30°C, при максимална относителна влажност на въздуха 80%. Да се работи изключително при сухо време. Продукта да не се нанася под въздействието на преки слънчеви лъчи, на нагрятата от слънцето основа.

Време за съхнене:

Между нанасянето на грундиращия слой и финалния слой е необходимо да се съблюдава време за изсъхване минимум 12 ч.

Разход:

За грундиране на гладка основа около 0,1 -0,2 л/м² KEIM Concretal-Fixativ.

Данните за разхода са ориентировъчни . Точният разход зависи от структурата и абсорбиращата способност на основата и може да се определи чрез проби на самия обект.

Почистване на инструментите: веднага след използване с обилно количество вода.

5. ОПАКОВКА: 5 л и 20 л.

6. СЪХРАНЕНИЕ

Да се съхранява на прохладно място, но не студено в плътно затворена опаковка. Срок на съхранение 12 месеца. Да се пази от топлина, преки слънчеви лъчи и замръзване.

7. УТИЛИЗАЦИЯ:

Код за утилизация EG- Nr. 06 02 99. Само празни опаковки да се дават за преработка.

8. ПРАВИЛА И ТЕХНИКА ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Код на продукта Giscode: BSW10

Продуктът е алкален. Да се предприемат съответните мерки за защита на повърхностите не предназначени за нанасяне (например:стъкла, естествен камък, керамика, дървесина и т.н.) Пръски попаднали на околни предмети или места за обществено ползване е необходимо да се почистят с необходимото обилно количество вода и да се отстранят. Пазете очите и кожата си от попадане на пръски. Да се съхранява на недостъпно за деца място

Спазвайте информацията в информационния лист за безопасност.

Указаните стойности и изчисления са получени на база резултат от интензивни разработки и на основата на практически опит. Нашите писмени и устни препоръки за използване на продуктите могат да помогнат при избора на продукт, но не са основание за договорни правоотношения. Те не освобождават купувача, потребителя и специалиста по нанасяне от отговорността самостоятелно в съответствие с прилаганата промишлена практика, да се убеди по надлежен начин в пригодността на продуктите за предвижданата цел на употреба. Необходимо е да се съблюдават общите правила за строителни работи. Запазваме си правото за внасяне на изменения с цел подобряване на продукта или възможностите му за употреба. С публикуването на тази редакция предишните да се считат за недействителни.



KEIMFARBEN GMBH D86420 Diedorf, Germany

ПЕТА НТ ЕООД, София България тел 0877 004964, petaeood@abv.bg

Интернет: www.peta2000.com www.keim.com